

Инструкция по использованию лаков

Zip-Guard

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые деревянные поверхности: прежде чем наносить лак, подготовьте поверхность. Пршлифуйте, используя шлифовальную сетку #150 или наждачную бумагу. Подметите поверхность и тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса, предварительно смоченной в воде.

Не используйте абразивные материалы, содержащие металлическую стружку. Не применяйте по древесине, обработанной грунтовкой или морилкой, которые содержат стеарины. Температура рабочей поверхности, помещения: +18°C.

Ранее лакированные деревянные поверхности: удалите старый лак. Убедитесь, что на поверхности пола нет воска и жира. Далее следуйте рекомендациям согласно подготовке новой поверхности. Если старая лакированная поверхность в хорошем состоянии, пршлифуйте рабочую поверхность дисковой машиной #150, наждачной бумагой #180 или шлифовальной сеткой. Подметите поверхность и тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса, предварительно смоченной в воде.

Не применяйте по древесине, обработанной грунтовкой или морилкой, которые содержат стеарины. Температура рабочей поверхности, помещения: +18°C. Рекомендуется наносить 2-3 слоя лака на данную поверхность.



НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Перед употреблением НЕ взбалтывать, а тщательно перемешать. Продукт должен осесть в течение 10 минут после перемешивания. Осуществляйте нанесение в хорошо вентилируемой комнате при помощи нейлоновой щетки, синтетического аппликатора для водорастворимых покрытий. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Лак на водной основе «Zip-guard» во время нанесения имеет молочный оттенок, однако после высыхания становится прозрачным. Старайтесь наносить лак по направлению роста древесных волокон.

Пршлифуйте поверхность дисковой машиной #150 или наждачной бумагой #180 в промежутке между нанесением первого и второго слоев. Затем тщательно очистите

поверхность. Временной интервал между нанесением первого и второго слоев – минимум 2 часа. Нанесение лака толстым слоем, высокая влажность, плохая вентиляция могут увеличить время высыхания. Если между нанесением первого и второго слоев прошло 24 часа, поверхность рекомендуется шлифовать.

Нанесение на мореную поверхность: рекомендуется проверить адгезию лака «Zip-Guard» к морилке другого производителя. Используйте [морилку Zip-Guard](#), следуя указаниям на этикетке. Мореная поверхность должна высохнуть в течение 24 часов. Убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем будете покрывать ее лаком.

Время высыхания: если наносить лаковое покрытие согласно указанию на этикетке, лак становится сухим на “отлип” через 30 минут. Интервал между нанесением первого и второго слоев – минимум 1-2 часа. Лак полностью отвердевает и достигает окончательной износостойкости в течение двух недель.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Производится водой.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Полировка не требуется. Рекомендуется использовать очиститель для пола “Polycare”. Он содержит уникальную формулу, где отсутствует мыло, и безвреден для лакированных, полиуретановых поверхностей. Регулярный уход при помощи средства “Polycare” повышает срок службы лакового покрытия.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При проглатывании, немедленно вызовите врача. При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При вдыхании, немедленно выйдите на свежий воздух. При попадании в глаза, НЕМЕДЛЕННО промойте глаза водой. Затем снимите контактные линзы. И снова промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение продолжается, вызовите врача.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПАРЫ И РАСПЫЛЕННЫЙ ТУМАН ВРЕДНЫ. МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ИЛИ ТОШНОТА. ВРЕДНО, ЕСЛИ ВПИТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОЖУ. ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.



ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянное и продолжительное воздействие растворителей приводит к нарушению работы мозга и нервной системы. Чрезмерное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным. Закрывайте тару каждый раз после использования. Использовать только в условиях хорошей вентиляции.

Обеспечить доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная боль, головокружение или если содержание паров/распыленного тумана в воздухе превышает норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий респиратор. Следуйте инструкциям производителя при использовании респиратора. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду. Тщательно промойте после использования.

[Лаки для дерева](#)