

Инструкция по нанесению морилки Zip-Guard Wood Stain

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции. Тщательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой №120-150, затем протереть влажной ветошью. Мягкие и пористые породы древесины для получения однородного тона и предотвращения перерасхода морилки рекомендуется загрунтовать Natural Wood Conditioner #300.

НАНЕСЕНИЕ

Инструменты для нанесения: щетка, аппликатор из овчины.

Не используйте разбавитель!

Существует два способа нанесения:

Способ №1: наносите морилку по направлению роста древесных волокон. Через 15 минут протрите поверхность ветошью для получения более светлого оттенка. Для получения темного оттенка наносите несколько слоев морилки. С помощью этого способа легко выбирать желаемый цвет поверхности.

Способ №2: наносите морилку по направлению роста древесных волокон и приступайте к дальнейшим работам через 8-12 часов. Этот способ обеспечивает превосходное впитывание морилки. Избегайте чрезмерного нанесения морилки. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ СПОСОБ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОД ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.**

ВЫСЫХАНИЕ

При нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов.

ЛАКИРОВАНИЕ

Для усиления декоративных свойств и износостойкости рекомендуется нанести [уретановый лак на водной основе Zip-Guard](#).

РАСХОД

Зависит от породы древесины и в среднем составляет 47 м²/галлон.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Производится [разбавителем для краски](#) или уайт-спиртом.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия морилки на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

[Морилки для дерева Zip-Guard](#)